



Tekniske data

Basisapparatet, PoroTest-DC kan tilsluttes tre forskellige højspændingsfølere:

- P3: 0,3 ... 3 kV for beklædningstykkelser fra 50 μm til 500 μm
- P15: 2,0 ... 15 kV for beklædningstykkelser fra 0,3 mm til 4 mm
- P35: 10,0 ... 35 kV for beklædningstykkelser fra 2,5 mm til 11mm

PoroTest-DC

Poresøgning:

Detektering af porer og fejl i isolerende belægninger, som

- Lak
- Plast
- Emalje
- Gummibeklædning
- Bitumen isolering